

# Pélet-8

Este carbón activado es de origen mineral que se pulveriza y posteriormente se peletiza para obtener una forma cilíndrica adecuada para tratamiento de gases.

El carbón activado mineral logra una amplia gama de poros, cuyo diámetro predominante está entre 2 y 20 nanómetros. Esta característica le permite adsorber compuestos orgánicos de diversos pesos moleculares.

Pélet-8 es ideal para el tratamiento de gases, ya que permite una adecuada distribución de flujo del gas contra menor caída de presión en comparación con carbones activados granulares.

Es un excelente adsorbente de moléculas orgánicas volátiles como: solventes de adhesivos, cloroformo, tolueno, vapores de combustibles, etc. Típicamente es capaz de retener entre el 20% y 50% de su propio peso.



## ESPECIFICACIONES

Propiedad	Especificación	Norma
Área superficial (m <sup>2</sup> /g, mín.)	1000	Método interno IPICYT
Densidad aparente (g/cm <sup>3</sup> )	0.50 -0.57	ASTM D-2854
Humedad (% , máx.)	8	ASTM D-2867
Dureza (% , mín.)	92.0	ASTM D-3802
Diámetro nominal (mm)	4	NA
Número de yodo (mg/g mín.)	750	ASTM D-4607
pH	8-10	ASTM D-3838
Contenido de cenizas (% , máx.)	12	ASTM D-2866
<b>Presentación</b>	ft <sup>3</sup> , sacos de 25 kg y supersacos de 500 kg.	

### Garantía de Carbotecnia

Las especificaciones e información contenidas en esta ficha técnica están basadas en fuentes que consideramos serias y confiables, así como en mediciones realizadas por nuestro laboratorio de control de calidad. Dado que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera de nuestro control, este documento no implica ninguna garantía implícita o explícita del funcionamiento del producto. Es recomendable que el usuario realice siempre pruebas piloto para determinar si las características y rendimientos aquí reportados son los adecuados para su proceso."